

**SABLE**

  
**STANFOR**

**SABLE**

**ATTENTION**

**EUH208** Contient ACIDES GRAS, C18-INSATURÉS, TRIMERES, AVEC OLEYLAMINE : Peut produire une réaction allergique.

**H226** Liquide et vapeurs inflammables.

**H335** Peut irriter les voies respiratoires.

**H336** Peut provoquer somnolence ou vertiges.

**H362** Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.

**H411** Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**EUH066** L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.



C-11-007054



**PEINTURE**  
*LINOGLUM*

**SABLE**

**POUR PISCINE**  
**BÉTON OU CIMENT**



À BASE DE CAOUTCHOUC  
CHLORÉ POUR PISCINE



UN RENDEMENT  
DE 8 M<sup>2</sup>/L



APPLICATION  
EN 2 COUCHES



RECOUVRABLE EN 24H  
MISE EN EAU APRÈS 5 JOURS

PEINTURE MONOCOMPOSANT POUR LES PISCINES EN BÉTON ET CIMENT. SA COMPOSITION LUI CONFÈRE UNE EXCELLENTE RÉSISTANCE À L'EAU, AUX AGENTS CHIMIQUES ET À L'ALCALINITÉ.

**ÉTAPE 1**  
**SUPPORTS**

La préparation des fonds doit être conforme aux DTU 13.3 / 21 / 26.2 / 59.3.

Béton rugueux, sec d'un mois, traité au détergeant acide Neutrasol BN92, rinçage à l'eau claire suivi d'un séchage de au moins 48 heures.

Ancienne peinture poncée, sèche, propre et absence de tartre.

**ÉTAPE 2**  
**APPLICATION**

Application : **3 couches** sur un support brut (2 couches dans le cas contraire)

Matériel : **Brosse, rouleau**

Première couche : **10 à 20%** de diluant EF28 pour Linogum en couche d'imprégnation.

Deuxième et troisième couche : **10%** de diluant EF28 pour Linogum en finition.

**ÉTAPE 3**  
**SÉCHAGE**

Hors poussière : **20 minutes**

Sec au toucher : **60 minutes**

Recouvrable : **24 heures**

Mise en eau après **un délai de 5 jours**



UN1263

CASH PISCINES FRANCE  
9 AVENUE DE LA GRANDE SEMAINE  
33700 MÉRIGNAC  
05.56.01.40.43

WWW.CASH-PISCINES.COM

5Le